

Inchiostro per stampa InkJet a base solvente per fogli auto-adesivi in PVC e materiali in tela cerata in PVC

Buona adesione, essiccamento rapido ed elevata resistenza a fonti luminose UV, adatto per applicazioni all'esterno a lungo termine

Vers. 01
2012
1 settembre

Campo di Applicazione

Supporti

Differenti qualità di fogli auto-adesivi in PVC (monomero, polimerico e pellicole in PVC pressofuso), tessuti trattati, tele cerate e carte adatte.

Campo di utilizzo

L'inchiostro MaraJet DI-JVP è stato sviluppato macchine da stampa digitale Mimaki JV3.

Altre stampanti che utilizzano teste di stampa EPSON DX4 devono essere testate da un tecnico specializzato Marabu su richiesta.

Passaggio a MaraJet DI-JVP

Il passaggio da Mimaki SS2 al DI-JVP non richiede una pulizia preliminare delle parti della stampante. E' sufficiente sostituire semplicemente le cartucce ed eseguire alcuni cicli di pulizia.

In caso di passaggio da un altro fornitore a DI-JVP, consigliamo di eseguire prima un ciclo ulteriore di pulizia con il attuale, e poi un ciclo successivo con il cleaner Marabu DI-UR 2. E' vivamente consigliata la sostituzione dei damper, e se necessario di altre parti.

Caratteristiche

Resistenza alla luce

Per assicurare un'adoneità all'esterno di lunga durata, per la formulazione dell'inchiostro MaraJet DI-JVP sono utilizzati soltanto pigmenti con un'elevata resistenza alla luce.

Su fogli di qualità appropriata, è garantita una resistenza alla luce pari a **2 anni**, in riferimento al clima centrale europeo.

Per cartellonistica, come pubblicità su mezzi di trasporto, effettuare una laminazione o verniciatura come ulteriore protezione da agenti atmosferici. In questo caso, la resistenza alla luce può essere aumentata.

Essiccamento

E' possibile conservare i parametri di essiccamento originali della macchina oppure regolarli in accordo con la qualità del foglio utilizzato. Sono stati ottenuti buoni risultati di stampa effettuando un pre-riscaldamento del materiale a 40°C ed un riscaldamento della stampa sotto la testa di stampa a 38°C. Temperature di circa 50°C assicurano il completo essiccamento della pellicola di inchiostro prima dell'avvolgimento. Queste temperature possono essere variare a seconda della testa di stampa, del supporto e delle configurazioni della stampante.

Gamma

Tinte di base

MaraJet DI-JVP 428	Giallo
MaraJet DI-JVP 434	Light Magenta
MaraJet DI-JVP 438	Magenta
MaraJet DI-JVP 455	Light Ciano
MaraJet DI-JVP 459	Ciano
MaraJet DI-JVP 489	Nero

Agente di Pulizia

MaraJet DI-UR 2	Agente di pulizia
-----------------	-------------------

E' possibile utilizzare MaraJet DI-UR 2 per la pulizia delle teste di stampa e delle stampanti (dopo un lungo fermo macchina). Questo agente di pulizia è stato regolato chimicamente con DI-JVP e si dissolve senza residui.

MaraJet DI-JVP



Durata

La durata di una confezione di inchiostro chiusa e conservata in luogo buio ad una temperatura di 15-30°C è di 12 mesi. MaraJet DI-JVP è resistente al gelo se esposto a temperature di congelamento solo per 2-3 giorni massimo. MaraJet DI-JVP deve essere conservato a temperatura ambiente prima dell'utilizzo. In condizioni differenti, in particolare alte temperature di conservazione, la durata si riduce. In tali condizioni, la garanzia fornita da Marabu decade.

Classificazione

Per la serie di inchiostro MaraJet DI-JVP e per l'Agente di Pulizia Marajet DI-UR sono disponibili schede di sicurezza conformi al regolamento CE 1907/2006, con indicati tutti i dati di sicurezza, compresa la classificazione, in accordo con gli attuali regolamenti CE in materia di salute e sicurezza. Tali dati di salute e sicurezza sono riportati anche sulle relative etichette.

Nota

Fare riferimento alle informazioni fornite nelle nostre schede tecniche. Si raccomanda di effettuare sempre delle prove preliminari in modo da verificare la compatibilità dell'inchiostro con i supporti.

Le nostre informazioni tecniche siano esse verbali, scritte o tramite prove di laboratorio, corrispondono alle nostre attuali conoscenze circa i nostri prodotti e le loro possibili applicazioni. Questa non è un'assicurazione per certe proprietà dei prodotti né per la loro idoneità all'uso a cui sono destinati. Quindi l'utilizzatore è tenuto a provare i prodotti da noi forniti per verificare la loro adattabilità al processo desiderato.

Impiego, utilizzo e lavorazione dei prodotti avvengono al di fuori delle nostre possibilità di controllo e pertanto sono da intendersi sotto la responsabilità dell'utilizzatore.

Qualora comunque si dovesse prendere in considerazione una garanzia, questa sarà limitata per ogni danno, purché non causato in modo intenzionale o colposo, al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata in rispetto ad ogni e a tutti i danni causati non intenzionalmente o da grave negligenza.

Contatti

MARABU ITALIA s.a.s.

Via Molise, 7

20085 LOCATE TRIULZI MI

Tel: 02/90 78 05 01

Fax: 02/90 78 04 86

Email: info@marabu-italia.it

Internet: www.marabu-italia.it