



### SPECTRA 615 C

Risultato della più avanzata tecnologia, la pellicola Spectra 615 C, a base di ceramica, garantisce il controllo dei raggi UV e del calore solare mantenendo una perfetta trasparenza. Grazie allo spessore totale di 180µ la Spectra 615 C costituisce anche una soluzione ottimale anti-carjacking.



Garanzia SOLAR SCREEN®  
**15 ANNO(I)**



Classe di reazione al fuoco  
**M1**



Conservazione da -5°C a +40°C  
**3 ANNO(I)**



Norma REACH RoHS  
**RISPETTATO**

### LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**

### INFORMAZIONI TECNICHE


Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (\*sui doppi vetri 4-16-4)

Trasmissione UV	<1 %
Trasmissione Luce Visibile	85 %
Riflessione Luce Visibile esterna	7 %
Riflessione Luce Visibile interna	7 %
Energia Solare Totale Respinta	32 %
Energia Solare Totale Respinta 2*	28 %
Rapporto solare :	
Riflessione Energia Solare	9 %
Assorbimento Energia Solare	58 %
Trasmissione Energia Solare	33 %
Riduzione abbagliamento	13 %
Valore "g"	0.69
Valore 'u'	5.08
Respinta infrarosso (760-2500 nm)	68.00%
Coefficiente d'ombra	0.6
Tipo di installazione : Interno	
Lunghezza della bobina	30,5 m
Composizione pellicola	PET
Spessore	180 µ

Colore dall'esterno : MOLTO NEUTRO

### COSTRUZIONE

1. Strato "duro" resistente ai graffi "comuni" che consente una buona durata e una facile pulizia dei vetri
2. Poliestere di alta qualità ottica con deposito di particelle "nano ceramiche" anti IR
3. Adesivo di unione
4. Poliestere 100µ di alta qualità ottica
5. Adesivo PS rinforzato per consentire l'elasticità della pellicola in caso di shock, polimerizzante con il vetro entro 30 giorni
6. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa



### CONSIGLI DI APPLICAZIONE

installazione verticale è sulla superficie di vetro standard\*\*

Semplice vetro chiaro	✓
Semplice vetro tinto	!
Semplice vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro chiaro	✓
Doppio vetro tinto	!
Doppio vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro con gas	✗
Doppio vetro chiaro stratificato ext.	!
Doppio vetro chiaro stratificato int.	✗

✓ Si ! Prudenza ✗ Non

Raccomandato

\*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m<sup>2</sup>, contattateci per ulteriori dettagli o per ottenere un rapporto di analisi per lo shock termico.

### CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

*Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare la composizione delle sue pellicole in qualsiasi momento. Consultate il documento per le garanzie e le nostre condizioni generali di vendita.*